



### PRÉSENTATION

- ♦ Mortier-Colle pour carrelages, mosaïques, faïences et tout revêtement céramique.
- ♦ SEPRAFIX est un mortier sec préalablement mélangé à base de ciment et de sable de quartz.

### DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Couleur	Gris
Densité apparente	1,200 - 1,900 gr/cm <sup>3</sup>
Eau de dosage	Approx. 240 cc. pour 1 kg de poudre
Vie en pot	Env. 4 - 5 heures
Résistance à la compression	Env. 200 kg/cm <sup>2</sup>
Résistance à la flexion	Env. 50 - 60 kg/cm <sup>2</sup>

### CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- ♦ Par addition d'eau on obtient un mortier-colle souple et facile à travailler, qui se prête à la pose de tous les carrelages à l'aide d'un peigne
- ♦ Lors d'une application correcte, SEPRAFIX garantit une adhésion parfaite et durable entre les carrelages et leur support.

### DOMAINES D'APPLICATION

- ♦ On utilisera SEPRAFIX pour la pose des carrelages et mosaïques tant en céramique, qu'en verre, pierre naturelle, marbre mural, etc.
- ♦ SEPRAFIX ne contient pas de fibres d'amiante.
- ♦ Comme support on prendra le béton, le béton léger, la chape ou le crépi.
- ♦ Ce support doit être propre, apte à porter et stable.

- ♦ Ne pas employer SEPRAFIX sur bois, panneau aggloméré métal.
- ♦ Les carrelages adhèrent immédiatement sans bouger.
- ♦ Une correction peut être apportée durant 20 à 30 minutes.

### MODE D'EMPLOI

- ♦ Détremper 10 kg de SEPRAFIX dans environ 2,5 litres d'eau propre ;
- ♦ Remuer soigneusement jusqu'à obtention d'une masse homogène.
- ♦ Après une pause de 10 minutes, le mortier SEPRAFIX reste applicable durant 4-6 heures.
- ♦ Ne pas travailler à une température inférieure à +4°C.
- ♦ Etendre une mince couche de contact sur le support avec le côté lisse du peigne.
- ♦ Appliquer ensuite le mortier-colle SEPRAFIX directement sur cette couche de contact

encore fraîche avec le côté dentelé.

- ♦ Cette couche adhésive reste utilisable pendant 10 à 15 minutes.
- ♦ La superficie striée devra être dimensionnée de telle façon qu'aucune peau ne puisse se former à la surface du mortier-colle.
- ♦ Poser le carrelage sur la couche fraîche en exerçant une forte pression.
- ♦ En cas d'écarts minimes, l'égalisation du fond peut être exécutée directement avec SEPRAFIX.
- ♦ On pourrait s'engager avec précaution sur les dallages posés avec SEPRAFIX au plutôt 24 heures après la pause.
- ♦ Il est préférable toutefois de recouvrir le passage.

### CONDITIONNEMENT

- ♦ Le SEPRAFIX est livré dans des sacs de 5 & 25 kg.

### PRÉCAUTIONS

- ♦ Manipulation non dangereuse.
- ♦ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

### STOCKAGE

- ♦ Le SEPRAFIX doit être stocké à l'abri de l'humidité et du gel.

### CONSERVATION

- ♦ Stocké dans son emballage d'origine intact, le SEPRAFIX se conserve un an.

### DOSAGE

- ♦ Pour une épaisseur de 1 mm on utilisera environ 1,2 kg de mélange sec SEPRAFIX par m<sup>2</sup>.
- ♦ La consommation effective dépend de la nature du support, du format des carreaux ainsi que du type du peigne ;
- ♦ Elle varie entre 3 et 5 kg par m<sup>2</sup>.