



PRÉSENTATION

- ♦ Mortier coloré de jointoiment.
- ♦ SEPRAJOINT est un matériau de jointoiment à base de ciment sous forme de poudre.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Densité apparente	1,300 - 1,600 gr/ cm ³

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- ♦ SEPRAJOINT résiste à la lumière, à l'eau, au gel, dégel, Il est utilisé pour des joints d'une largeur d'environ 5 mm.
- ♦ SEPRAJOINT durcit sans fissures et donne des joints d'une surface très lisse et facile à l'entretien.

DOMAINES D'APPLICATION

- ♦ SEPRAJOINT est prévu pour le jointoiment de revêtements céramiques pour murs et sols.
- ♦ En ajoutant de l'eau propre à la poudre, on obtient un mortier souple et facile à travailler.

MODE D'EMPLOI

1. Préparation du support :

- ♦ Le revêtement à jointoyer ne doit normalement pas être humidifié.
- ♦ Les joints sales doivent cependant être nettoyés, et les restes de colle durcie, grattés.

- ♦ Après leur pose, les revêtements céramiques en peuvent être jointoyés avant 24 heures.

2. Préparation du mélange :

- ♦ Mélanger le contenu du sac de 5 kg avec environ 2 L d'eau propre jusqu'à obtention d'une masse sans grumeaux.
- ♦ Laisser reposer ce mortier homogène pendant quelques minutes puis le remuer énergiquement.
- ♦ Aucun autre matériau n'en sera mélangé au SEPRAJOINT comme, par exemple, ciment ou autres charges.
- ♦ Le mortier prêt à l'emploi sera utilisé dans les 2 heures selon les méthodes habituelles de jointoiment.

3. Mise en œuvre du mélange :

- ♦ Suivant le degré d'absorption du revêtement céramique, on pourra, après 5 à 15 minutes, entreprendre le nettoyage

à l'aide d'une éponge tendre et d'eau propre.

- ♦ Un film de ciment éventuel sera éliminé à l'aide d'un chiffon doux.
- ♦ Si le rapport eau / ciment n'est pas respecté (en raison de différentes capacités d'absorption des matériaux et de l'influence climatique) des taches peuvent apparaître à la surface des joints.
- ♦ Ceci peut être évité en préservant ultérieurement l'humidité des joints.

PRÉCAUTIONS

- ♦ Ne pas utiliser SEPRAJOINT à une température inférieure à 5°C
- ♦ Manipulation non dangereuse.
- ♦ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT

- ♦ Le SEPRAJOINT est livré dans des sacs de 5 & 25 kg.
- ♦ Teintes spéciales sur demande.

STOCKAGE

- ♦ Le SEPRAJOINT doit être stocké à l'abri de l'humidité et du gel.

CONSERVATION

- ♦ Non ouvert, le SEPRAJOINT se conserve à sec environ un an.

DOSAGE

- ♦ Le jointoiment de 1 m² de revêtement céramique exige, suivant le format des carreaux et la largeur des joints, entre 300 et 800 g de SEPRAJOINT.