SEPRASATIN®

PRÉSENTATION

◊ **Peinture acrylique satinée**

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Résine acrylique satinée
Monocomposant	
Insaponifiable	
Densité à 20°C	1,300 - 1,800 g/cm³
Valeur pH	8,00 - 9,50
Extrait sec en poids	65 % - 75 %
Viscosité Brookfield RVT (5 - 20) à 20°C	5000 - 14000
Non toxique / Non inflamable	
Température d'utilisation	+5°C minimum
Couleur	Blanc

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

◊ Très grande résistance à l'extérieur.
◊ Lessivable.
◊ Excellente tenue aux U. V.

DOMAINES D'APPLICATION

◊ Protection et décoration des supports :
- ✓ bois;
- ✓ ciments;
- ✓ plâtres;
- ✓ bétons;
- ✓ briques;
- ✓ crépis de chaux, etc.

MODE D'EMPLOI

◊ La mise en œuvre se fait à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
◊ Les supports devront être sains, exempts de poussière et de toutes substances pouvant nuire à la bonne tenue de revêtement.
◊ Sur les peintures anciennes, il y a lieu de procéder à un essai d'adhérence.
◊ Si l'essai est concluant et que l'on conserve ces peintures, il est nécessaire d'exécuter un lessivage.
◊ Si l'adhérence est douteuse, poncer ou décaper.
◊ Si le support est sain, l'application peut se faire directement.
◊ La première couche sera alors diluée avec 5 à 10 % d'eau.
◊ Dans le cas d'un support qui s'effrite, effectuer un brossage jusqu'au support sain.
◊ Il est nécessaire de passer au moins deux couches.
◊ Temps minimum entre les deux couches: 20 à 30 minutes.
◊ Ne pas mettre en œuvre par temps de pluie.

PRÉCAUTIONS

◊ Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après la mise en œuvre.
◊ Manipulation non dangereuse.
◊ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT

◊ **Le SEPRASATIN est livré dans des seaux plastiques de 20 et 40 kg.**

STOCKAGE

◊ **Le SEPRASATIN doit être stocké à l'abri de l'humidité et du gel.**

CONSERVATION

◊ **SEPRASATIN se conserve un an dans son emballage d'origine.**

DOSAGE

◊ **Sur support peu absorbant :**
- ✓ **200 à 300 g/m².**

◊ **Sur support poreux :**
- ✓ **300 à 400 g/m².**