SEPRASOUPLE®

PRÉSENTATION

◊ **Revêtement semi-épais de décoration intérieure**

DONNÉES TECHNIQUES

Nature du produit	**Dispersion acrylique thixotrope sans solvant**
Tous coloris sur commande supérieure à 1500 kg	
Densité à 20°C	**1,600 - 1,800 gr/cm³**
Viscosité BROOKFIELD RVT (7-20) à 20°C	**15000 - 40000**
Viscosité BROOKFIELD RVT (7-50) à 20°C	**10000 - 20000**
Extrait sec	**72% - 80%**
Température d'utilisation	**+5°C minimum, ne pas utiliser par très forte chaleur ou en plein soleil**

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

◊ Après un temps de séchage de 1 à 3 heures selon température et humidité, SEPRASOUPLE forme un film microporeux résistant à la fissuration et au faïençage.

◊ Imperméabilise le support tout en le laissant respirer.

◊ Excellente résistance à l'U.V. et au vieillissement.

◊ Contient un fongicide qui évite le développement des moisissures.

◊ Lessivable.

DOMAINES D'APPLICATION

◊ Protection et décoration des supports :

- ✓ Bois ;
- ✓ Ciments ;
- ✓ Plâtre ;
- ✓ Bétons ;
- ✓ Briques ;
- ✓ Crépis de chaux, etc…

MODE D'EMPLOI

1. Préparation du support :

◊Les supports doivent être lisses, pas de fissures, dépoussiérés, exempts de taches de graisses, fuel, huile, rouilles, et de toute substance pouvant nuire à la bonne tenue du revêtement.

◊Sur les peintures anciennes, il y a lieu de procéder à un essai d'adhérence.

◊Si l'essai est concluant et que l'on conserve ces peintures, il est nécessaire d'exécuter un lessivage.

◊Si l'adhérence est douteuse, poncer ou décaper.

◊Dans le cas d'un support qui s'effrite, effectuer un brossage jusqu'au support sain.

2. Mise en œuvre du produit :

◊ La mise en œuvre du produit se fait à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

◊ La finition désirée (mouchetée, légèrement crépie) peut être obtenue à l'aide d'un rouleau approprié et d'une dilution adéquate.

PRÉCAUTIONS

◊ Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après la mise en œuvre.

◊ Manipulation non dangereuse.

◊ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

PRODUIT DÉSTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT

◊ **Le SEPRASOUPLE est livré dans des seaux plastiques de 25kg.**

STOCKAGE

◊ **Le SEPRASOUPLE doit être stocké à l'abri de l'humidité et du gel.**

CONSERVATION

◊ **Le SEPRASOUPLE se conserve dans son emballage d'origine intact pendant un an.**

DOSAGE

◊ **Sur un support peu absorbant :**

✓ **200 à 300 g/m²**

◊ **Sur un support poreux :**

✓ **400 à 600 g/m²**